Modelo: AIRSLATE GOA
Códigos: 100311512
Grupo: G-238
Formato: 250X120X0.2-0.4CM
Rango del grosor: {VAL}2-4 mm

## RECOMENDACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Adhesivo recomendado | 100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A + B 10KG | |
| Junta recomendada | 100236808 COLORSTUK RAPID BEIGE N 5KG | |
| Junta recomendada (zona húmeda) | 100236808 COLORSTUK RAPID BEIGE N 5KG | 100086920 FILA FOB XTREME 1L |
| Adhesivo recomendado (zona húmeda) | 100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A + B 10KG | |

## CARACTERÍSTICAS

- Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.
- Material procedente de algún país asiático.
- Carece de Brillo
- Material apto para su uso en paredes de ducha.
- Existen cambios de color importantes entre piezas.
- Material apto para su uso en paredes de interior.
- Material apto para su uso en paredes de exterior.
- Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

## PRUEBAS DE LABORATORIO

| | | |
|---|---|---|
| Densidad aparente | 1450 Kg/m3 | UNE EN 1936:2007* |
| Absorción de agua a presión atmosférica | 1.00% | UNE-EN 13755:2008* |
| Reacción al fuego | C-S2, d0 | UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010* |
| Resistencia a la heladicidad | 93.1 MPa | UNE-EN 12371:2010* |
| Resistencia al choque térmico | T2 | UNE -EN 16140:2011* |
| Propagación de la llama o de la superficie | CLASE II | ASTM E 84* |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | 23 1/(10E6*K) | UNE-EN 10545-8* |
| Resistencia a la flexión | 102.2 MPA | EN 12372* |

## PACKING

| | | |
|---|---|---|
| Unidades de venta por caja | 15 M2/CAJA | |
| Unidades de venta por pallet | 375 M2/PAL | |
| Unidades de venta por unidad | 3 M2/PIEZA | |
| Unidad venta | M2 | |
| Unidad base | ST | |
| Peso neto | 4.513333 KG/M2 | |
| Peso bruto | 4.646667 KG/M2 | |

Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L'ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. Para realizar la limpieza no utilice agentes agresivos, como ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. Transporte y manipule las piezas de piedra en posición vertical. En lugares de pública concurrencia los materiales deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.