

Gray


FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Piedra coral en acabado pulido
Polished coral stone finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



Uso
Usage



Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

mm	Espesor / Thickness	9 mm	
100%	Pasta blanca / White body		
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	PEI	4	
🔑	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
👤	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
💧	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
💎	MOHS	5-8	ASTM C1028
⬇️	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
🔥	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
❄️	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
☀️	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
👉	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Beige

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Piedra coral en acabado pulido / Polished coral stone finish | 60 X 120 CM. / 24 X 48 IN. | Porcelanato esmaltado. Rectificado. / Glazed porcelain tile. Rectified.

10 Caras / 10 Faces | PEI 4 Alto Tráfico / High Traffic | ITM C Variación Alta / High Variation | 100% Pasta Blanca / White body

Uso Usage

Interior / Interior | Baño / Bathroom | Cocina / Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

mm	Espesor / Thickness	9 mm
100%	Pasta blanca / White body	
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
🔑	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
👤	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
💧	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
💎	MOHS	5-8 ASTM C1028
⬇️	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
🔥	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
❄️	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
☀️	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
👉	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx | contacto@cesantoni.com.mx

