# LEGNO ES WALNUT | SAND

Madera porcelánica esmaltada mate

PISO

MURO

RECTIFICADO

INTERIOR

EXTERIOR

RESIDENCIAL

MATE

## FORMATOS

26 x 160




| | PIEZAS | CAJAS | M² | KG |
|---|---|---|---|---|
| **CAJA** | 4 | NA | 1.66 | 32.3 |
| **PALLET** | 120 | 30 | 49.8 | 969 |

**ESPESOR:** 9mm

# LEGNO ES WALNUT | SAND

Madera porcelánica esmaltada mate



| Proprietà fisico-chimiche<br>phisical chemical properties<br>Propriétés physico chimiques<br>Physisch chemische | Metodo di prova<br>Standard of test<br>Norme du test<br>Testnorm | NOME PRODOTTO<br>LEGNO ES |
|---|---|---|
| Variazione di tono<br>Shade variations<br>Variations de nuance<br>Tonvariation | ANSI A 137.1 | LIEVE VARIAZIONE<br>SLIGHT VARIATION<br>LÉGÈRE VARIATION<br>LEICHTE ABWEICHUNG<br>V2 |
| Fattore di resistenza alla scivolosita'<br>Anm-skeed resistance grade<br>Gre' de résistance à la glissance<br>Rutschfestigkeit | DIN EN 16165:2021<br>Annex B | R 10 |
| | B.C.R.A.<br>μ ≤ 0,40 | >40 ASCIUTTO<br>>40 DRY<br>>40 BAGNATO<br>>40 WET |
| | ANSI A 326.3:2021<br>≥ 0,42 | >42 WET |
| Fattore di resistenza alla scivolosita' in presenza di acqua a piedi nudi<br>Slip resistance factor in the presence of water and bare feet<br>Facteur de résistance à glissance pieds nus en présence d'eau<br>Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen | DIN EN 16165:2021<br>Annex A | Classe A+B<br>Class A+B<br>Classe A+B<br>Gruppe A+B |
| Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali<br>Determination of slip resistance of pedestrian surface<br>Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières<br>Bestimmung der Rutschfestigkeit von Fußgängeroberflächen | AS 4586 2013 AP.A<br>≥ P3 | Classe P3<br>Class P3<br>Classe P3<br>Gruppe P3 |
| Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Albmessungen | ISO 10545-2 | |

| | 7cm ≤ N < 15cm | N ≥ 15cm | | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza e Larghezza<br>Lenght and Width<br>Longuer et Largeur<br>Länge und Breite | R ± 0,4mm | R ± 0,3% | R ± 1,0mm | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |

*INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*

*La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.*

HECHO EN ITALIA

**GANTE**

Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

/ gante.mx

/gantedesign

# LEGNO ES WALNUT | SAND

Madera porcelánica esmaltada mate

Características Técnicas / Technical Features

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rettilineità degli spigoli<br>Straightness<br>Equerrage des angloes<br>Kantengeradheit | R ± 0,4mm | R ± 0,3% | R ± 0,8mm | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |
|  | Ortogonalità<br>Rectangularity<br>Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit | R ± 0,4mm | R ± 0,3% | R ± 1,5mm | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |
| | Planarità<br>Flatness<br>Planéité<br>Planitat | R ± 0,6mm | R ± 0,4% | R ± 1,8mm | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |
| | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke | ± 0,5mm | ± 5% | ± 0,5mm | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |
| | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme | ISO 10545-3<br>≤ 0,5% | | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform | |
| | Durezza mohs<br>Mohs hardness<br>Résistance mohs<br>Widerstan mohs | EN 101 | | 6 | |

*INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*
*La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.*

HECHO EN ITALIA

**GANTE**
Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

/ gante.mx

/gantedesign

# LEGNO ES WALNUT | SAND

Madera porcelánica esmaltada mate

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Resistenza alla flessione Modulo di rottura/Carico di rottura**<br>Bending strength Modulus of rupture/Braking of rupture<br>Résistance à la flexion Module de rupture/Charge de rupture<br>Biegezugfestigkeit Bruchmodul/Last | ISO 10545 - 4<br>R ≥ 35 N/mm2<br>S ≥ 1300 N | R ≥ 40 N/mm2<br>S ≤ 1500 N |
| | **Resistenza abrasione profonda**<br>Deep abrasion resistance<br>Résistance a l'usure en profondeur<br>Tiefen-abriebbetandigkeit | ISO 10545-6<br>≤ 175 mm | ≤ 150 mm |
|  | **Resistenza all'abrasione**<br>Resistance to abrasion<br>Résistance à l'abrasion<br>Bestaendigheit gegen abrieb | ISO 10545-7 | Classe 4<br>Class 4<br>Classe 4<br>Gruppe 4 |
| | **Coefficiente di espansione termica lineare 20° e 100° C**<br>Linear thermal expansion 20° to 100° C<br>Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C<br>Lineare waerme-ausdehnung zwischen 20° und 100° C | ISO 10545-8 | ≤ 7 $MK^{-1}$ |
| | **Resistenza agli sbalzi termici**<br>Resistance to Thermal shock<br>Résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandfahig |
| | **Resistenza al cavillo**<br>Determination of crazing resistance<br>Résistance au fissuration<br>Wiederstand gegen den Durfen | ISO 10545-11 | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandfahig |
| | **Resistenza al gelo**<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbestandigkeit | ISO 10545-12 | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandfahig |

Características Técnicas / Technical Features

*INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*

*La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.*

HECHO EN ITALIA

**GANTE**
Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

/ gante.mx

/gantedesign

# LEGNO ES WALNUT | SAND

Madera porcelánica esmaltada mate

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico**<br>Resistance to surface to household chemicals<br>Résistance aux produits chimiques ménagers<br>Beständikeit Gegen haushaltschemikalien | ISO 10545-13<br>≥ B LB-HB | Classe A<br>Class A<br>Classe A<br>Gruppe A |
| | **Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione**<br>resistance to low concentrations of acid and bases<br>Résistance aux acides et aux bases à faible concentration<br>Beständikeit gegen niedrig konzentrierte säuren und basen | | Classe LA-HA<br>Class LA-HA<br>Classe LA-HA<br>Gruppe LA-HA |
| | **Resistenza alle macchie**<br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches<br>Fleckenbeständikeit | ISO 10545-14<br>≥ 3 | Classe 5<br>Class 5<br>Classe 5<br>Gruppe 5 |
| | **Reazione al fuoco (ignifugo)**<br>Reaction to fire<br>Réaction au feu<br>Brendverhalten | | Classe A1-A1 fl<br>Class A1-A1 fl<br>Classe A1-A1 fl<br>Gruppe A1-A1 fl |
| | **Igienico e facilmente pulibile**<br>Hygienic and easy to clean<br>Sain et facile à nettoyer<br>Hygienisch und einfach zu reinigen | | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |
| | **Non si deforma e non si altera nel tempo**<br>Does not deteriorate or expand<br>Il ne se détériore pas et ne change pas<br>Es verschlechtert oder verändert sich nicht | | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |
| | **Sicura, riciclabile e Sostenibile**<br>Safe, recyclable and sustainable<br>sûr, recyclable et durable<br>sicher, recycelbar und | | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform |

*INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*

*La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.*

HECHO EN ITALIA

**GANTE**
Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

/ gante.mx

/gantedesign

Características Técnicas / Technical Features

# LEGNO ES WALNUT

Madera porcelánica esmaltada mate

PREMIUM DESIGN

26 x 160

*INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*
*La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.*

HECHO EN ITALIA

**GANTE**
Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

/ gante.mx

/gantedesign

Características Técnicas / Technical Features

# LEGNO ES SAND

Madera porcelánica esmaltada mate

PREMIUM DESIGN

26 x 160

*INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*
*La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.*

HECHO EN ITALIA

**GANTE**
Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

/ gante.mx

/gantedesign

Características Técnicas / Technical Features