



X-ROCK BLACK



X-ROCK WHITE

Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

X-ROCK BLACK | WHITE

Porcelanato masa coloreada estructurado



PISO



MURO



RECTIFICADO



EXTERIOR



INTERIOR



RESIDENCIAL



MATE

FORMATOS 60 x 120



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	2	NA	1.44	32.21
PALLET	60	30	43.2	966.3

X-ROCK BLACK | WHITE

Porcelanato masa coloreada estructurado

Classificazione secondo norme CEN EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Classification in accordance with CEN EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Classification selon les normes CEN EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Klassifizierung gemäß CEN Normen 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Clasificación según normas CEN EN 14411 GRUPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caractéristiques requises Vorgesehene Eigenschaften gemäß Normen Características previstas por la norma	VALORE MEDIO IMOLA Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher wert Valor medio
	Dimensioni e Aspetto Dimesnions and appearance Dimensions et aspect Masse und aussehen Dimensiones y aspecto	ISO 10545/2	Prospetto G.1 Prospect G.1 Feuille G.1 Prospekt G.1 Prospecto G.1	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545/3	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,10 \%$
	Resistenza a flessione (R) Flexural resistance Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545/4	Min. 35 N/mm²	45 N/mm²
	Forza di rottura Breaking strength Charge de rupture Bruchlast Carga de ruptura		Spessore-Thickness- Epaisseur-Stärke-Espesor < 7,5 mm S $\geq$ 700 N Spessore-Thickness- Epaisseur-Stärke-Espesor $\geq$ 7,5 mm S $\geq$ 1300 N	S $\geq$ 1300 N
	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Resistance a l'abrasion superficielle Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545/7	Classi 0-5	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenverschleiß Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545/6	Max 175 mm³	140 mm³

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.

GANTE

Calle de la tecnología 125, Colonia Regio parque industrial,
 Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx 📱 / gantedesign

X-ROCK BLACK | WHITE

Porcelanato masa coloreada estructurado

	Coefficiente di dilatazione termica lineare (α) Linear expansion thermic coefficient Coefficient dilatation thermique lineique Linearer Termischeausdehnungskoeffizient Coeficiente dilatación termica lineal	ISO 10545/8	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	$\leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to sudden temperature changes Resistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones termicas	ISO 10545/9	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste
	Resistenza al gelo Frost resistance		Richiesta Upon request	Resiste Resistant
	Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545/12	Exigée Notwendig Necesaria	Résistant Beständig Resiste
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to household chemicals and swimming pools' water cleansers Résistance aux produits chimiques courants et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemischen Produkten für den Haushaltsverbrauch und Zusatzstoffen für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos para utilizzo doméstico y aditivos para piscinas	ISO 10545/13	CLASSE GB MIN. CLASS GB MIN. CLASSE GB MIN. GRUPPE GB MIN. CLASE GB MIN.	GA
	Resistenza ad acidi ed alcali a bassa concentrazione Resistance to acids and alkalis at low concentration Résistance aux acides et alcalins à faible concentration Säuren-und Laugenbeständigkeit in geringer Konzentration Resistencia a los ácidos y álcali con baja concentración	ISO 10545/13	DA GLA, GLB A GLC From GLA, GLB TO GLC De GLA, GLB A GLC Von GLA, GLB BIS GLC De GLA, GLB A GLC	GLA
	Resistenza ad acidi ed alcali ad alta concentrazione Resistance to acids and alkalis at high concentration Résistance aux acides et alcalins à forte concentration Säuren-und Laugenbeständigkeit in höher Konzentration Resistencia a los ácidos y álcali con alta concentración		Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible
	Resistenza alla macchia Stain resistance Résistance aux taches Fleckenempfindlichkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545/14	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	5

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.

GANTE

Calle de la tecnología 125, Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx 📱 / gantedesign

X-ROCK BLACK | WHITE

Porcelanato masa coloreada estructurado

Classificazione secondo norme CEN EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Classification in accordance with CEN EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Classification selon les normes CEN EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Klassifizierung gemäß CEN Normen 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)
 Clasificación según normas CEN EN 14411 GRUPO BIa (ISO 13006) - Appendice G ($E \leq 0,5\%$)

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA		METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caractéristiques requises Vorgesehene Eigenschaften gemäß Normen Características previstas por la norma	VALORE MEDIO IMOLA Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher wert Valor medio
 Valori di scivolosità Slip values Valeurs de glissance Glattewert Valores de resbalamiento	GRUPPO R - DIN 51130			R9
	GRUPPO V - DIN 51130			
	GRUPPO ABC - DIN 51097			A
	B.C.R. (D.M. 14/06/89 n. 236)			
	Cuoio asciutto - Dry leather - Cuir sec - Trocken Leder - Cuero Seco			>0,4
	Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada			>0,4
	B.C.R. Rep.CEC 6/81			
	Gomma asciutta - Dry rubber - Caoutchouc sec - Trocken Gummi - Goma seca			>0,4
	Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada			>0,4
	BOT 3000 (DCOF) ANSI A137.1:2012			
	Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada			>0,42
	Pendulum Test Inglese BS 7976-2/2002			
	Gomma asciutta - Dry rubber - Caoutchouc sec - Trocken Gummi - Goma seca			>25
	Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada			>25
	Pendulum Test Australiano AS/NZ 4586:2004			
	Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada			>25
	Pendulum Test Spagnolo ENV 12633:2006			
	Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada			Classe 1
<i>I prodotti con assorbimento < 0,5% sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"</i> <i>The products having an absorption < 0,5% are classified according the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"</i> <i>Les produits avec absorption < 0,5% sont classifiés selon les normes UNI CEN "Fully vitrified tiles" et selon les normes ASTM "Impervious tiles"</i> <i>Die Erzeugnisse mit einer Wasseraufnahme < 0,5% sind gemäß den UNI CEN - Normen "Fully vitrified tiles" und gemäß ASTM - Normen "Impervious tiles" Klassifiziert</i> <i>Los productos con absorción < 0,5% están clasificados según las normas UNI CEN "Fully vitrified tiles" y según las normas ASTM "Impervious tiles"</i>				
(WEB82 Rel.1.0)		15/03/2017		

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.

GANTE

Calle de la tecnología 125, Colonia Regio parque industrial,
 Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx 📱 / gantedesign

X-ROCK BLACK

Porcelanato masa coloreada estructurado

< G | PREMIUM DESIGN

60 x 120



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



X-ROCK WHITE

Porcelanato masa coloreada estructurado

 **G** | PREMIUM DESIGN

60 x 120



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / [gante.mx](https://www.gante.mx)

  / [gantedesign](https://www.gantedesign.com)

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

