



Características Técnicas / Technical Features

AMBERLY LIGHT

## AMBERLY LIGHT | NATURAL

Porcelanato esmaltado mate



PISO



MURO



RECTIFICADO



ALTO USO COMERCIAL



INTERIOR



RESIDENCIAL




MATE



AMBERLY NATURAL

INTERIORISMO INFLUYENTE

## FORMATOS



30 x 150



|        | PIEZAS | CAJAS | M <sup>2</sup> | KG      |
|--------|--------|-------|----------------|---------|
| CAJA   | 3      | NA    | 1.34           | 28.63   |
| PALLET | 126    | 42    | 56.51          | 1202.46 |

ESPESOR: 10mm

## AMBERLY LIGHT | NATURAL

Porcelanato esmaltado mate

| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION           |                                                                                   | NORMA / STANDARD    | VALOR DEL TEST / TEST VALUE      | EVALUACIÓN / EVALUATION                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION              |                                                                                   | UNE-EN-ISO 10545-3  | Ev ≤ 0,5%                        | CUMPLE / COMPLIES                                               |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH              |                                                                                   | UNE-EN-ISO-10545-4  | ≥ 1300 N                         | CUMPLE / COMPLIES                                               |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE     |                                                                                   | UNE-EN-ISO-10545-4  | ≥ 35 N/mm2                       | CUMPLE / COMPLIES                                               |
| ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION           |                                                                                   | UNE-EN-ISO-10545-7  | VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE | LIGHT PEI IV<br>NATURAL PEI IV<br>OAK PEI III<br>WALNUT PEI III |
| RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE       |                                                                                   | UNE-EN-ISO-10545-11 | REQUERIDO / REQUESTED            | CUMPLE / COMPLIES                                               |
| RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE       |                                                                                   | UNE-EN-ISO-10545-12 | REQUERIDO / REQUESTED            | CUMPLE / COMPLIES                                               |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS |                                                                                   | UNE-EN-ISO-10545-14 | MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3 | CUMPLE / COMPLIES                                               |
| RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE         | PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS  | UNE-EN-ISO-10545-13 | MINIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B | CUMPLE / COMPLIES                                               |
|                                                   | ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS                             | UNE-EN-ISO-10545-13 | VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE | MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB                              |
|                                                   | BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS                         | UNE-EN-ISO-10545-13 | VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE | MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB                              |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE    | PÉNDULO / PENDULUM                                                                | UNE-41901 EX        |                                  | CLASE I / CLASS I                                               |
|                                                   | ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) | DIN 51130:2014-5    |                                  | R 9                                                             |
| RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)           |                                                                                   | EN-101              | VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE | MÍNIMO 3 / MINIMUM 3                                            |

### GANTE

Calle de la Tecnología 125,  
Colonia Regio Parque Industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

1 / gante.mx

  /gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan  
Supervision Testing Institute of Quality and  
Metrology.

La información descrita representa los resultados  
del material sometido a pruebas. Prohibida su  
reproducción total o parcial sin la validación de  
laboratorio.

