

Madera Mangata

Cenizo
Porcelánico

Formato: 19.3x89.3

Acabado: Mate

Variación de tono o caras: Alto



Características técnicas

Espesor	11 mm +/- 1.8 mm %	ISO-10545-2
P.E.I.	4	ISO-10545-7
Tono y Textura Mezclado	Alto	
Resistencia a productos químicos	Resiste	ISO-10545-13
Coefficiente Dinámico de Fricción DCOF	≥ 0.42 %	ANSI A 137-1, Sección 9.6
Absorción de agua	≤ 0.5 %	ISO-10545-3
Resistencia a la flexión	≥ 350 kg	ISO-10545-4
Resistencia al shock térmico	Resiste	ISO-10545-9
Resistencia al congelamiento	Resiste	ISO-10545-12
Resistencia a las manchas	Mínimo clase 3	ISO-10545-14
Resistencia al cuarteo	Resiste	ISO-10545-11