

Silvergrit

Cinzeno

Porcelánico esmaltado

Formato: 59.3x119

Acabado: Mate

Variación de tono o caras: Regular



Características técnicas

Espesor	11.0 mm +- 1.8 mm %	ISO-10545-2
P.E.I.	4	ISO-10545-7
Tono y Textura Mezclado	Regular	
Resistencia a productos químicos	Resiste	ISO-10545-13
Coefficiente Dinámico de Fricción DCOF	≥ 0.42 %	ANSI A 137-1, Sección 9.6
Absorción de agua	≤ 0.5 %	ISO-10545-3
Resistencia a la flexión	≥ 350 kg	ISO-10545-4
Resistencia al shock térmico	Resiste	ISO-10545-9
Resistencia al congelamiento	Resiste	ISO-10545-12
Resistencia a las manchas	Mínimo clase 4	ISO-10545-14
Resistencia al cuarteo	Resiste	ISO-10545-11

El Producto Silvergrit Cinzeno 59.3 x 119 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua ≤ 0.5 %, grupo B1a.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.