



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo flexible modificado con polímeros y aditivos para ser mezclado con agua desarrollado para la instalación de piedra natural, veneciano y loseta de baja o nula absorción en condiciones de contacto permanente con agua, fachadas, baños, instalaciones comerciales .

Usos

Formulado para la instalación efectiva y segura en piso y paredes, en interiores y exteriores de mosaico veneciano, pastillas de vidrio y loseta de baja o nula absorción. Sobre concreto, cerámica existente en áreas sujetas a cambios de temperatura, tráfico pesado, inmersión permanente en agua y una amplia variedad de superficies.

Ventajas

Excede los requerimientos ANSI A118.4 en cuanto fuerza de adherencia al cizallamiento. Adhesivo flexible, fácil de mezclar, cremoso y prolongado tiempo abierto. Contiene Microban que inhibe el crecimiento del hongo.

Superficies Recomendadas

1. Concreto
2. Morteros de Cemento
3. Paneles de cemento
4. Paneles de Yeso
5. Albañilería

Presentación

1. Envasado en sacos de 20kg.
2. Color: Blanco

Rendimiento Aproximado

2-3m² con llana cuadrada de 6mm x 6mm

1.5-2m² con llana cuadrada de 6mm x 9mm.

Limitaciones

No instalar directamente sobre paneles de Masonite o pisos de madera.

Los adhesivos, pastas, morteros y juntas para cerámica y piedra no reemplazan las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera, usar una Membrana Impermeabilizante HYDROBAN®.

No debe utilizarse en instalaciones piso sobre piso en exterior y/o con tráfico pesado.

Precauciones

En temperaturas bajas, proteger el trabajo terminado del tráfico hasta que haya fraguado completamente. Contiene cemento Portland y arena sílica. Puede irritar los ojos y piel. Evitar contacto prolongado con la piel.

Tiempo de Almacenaje

Los sacos sellados por la fábrica están garantizados por un año (1) si se almacenan sobre tarimas en un área seca.

INSTALACIÓN**Preparación de la Superficie**

Todas las superficies a ser revestidas deben ser estructuralmente sólidas, limpias y libres de polvo, aceite, grasa, pintura, selladores de concreto o agentes de curación. Eliminar cualquier contaminación previa a la instalación del mosaico. Las superficies ásperas o desniveladas de concreto pueden ser niveladas utilizando un mortero con un aditivo Látex 3642, para ofrecer un mejor acabado.

Mezcla

Colocar agua en un balde. Añadir el Adhesivo Villacerámica. Usar aproximadamente 4 a 5 lts de agua con cada saco de 20 kg. de mortero. Mezclar manualmente o con una mezcladora a baja velocidad hasta obtener una consistencia trabajable. NO MEZCLAR DEMASIADO. Dejar reposar el mortero durante 5 minutos. Volver a mezclarlo sin añadir más líquido o polvo.

Durante el uso, mezclar ocasionalmente hasta obtener una mezcla trabajable, pero sin añadir más agua.

Aplicación

En caso de existir grietas se deberá reparar estas primero, si requiere información adicional consulte al servicio técnico. Humedezca la superficie con agua limpia. Usando el lado liso de la llana, aplicar una capa fina del adhesivo Villacerámica® al sustrato, coloque mas adhesivo sobre la superficie y extienda con una llana dentada suficiente para lograr al menos el 95% de contacto del adhesivo con la pieza.

Aplicar una capa delgada con la parte lisa de la llana en la parte posterior del recubrimiento limpio previamente.

Inmediatamente colocar el recubrimiento en su sitio con un movimiento circular para asegurar un buen contacto con el mortero. Alinear las piezas de piso rápidamente y golpearlas con un martillo de goma. No extender el mortero que no pueda ser cubierto dentro de los siguientes 15 minutos. Si el material ha hecho una película y no esta pegajoso, retirar y reemplazar con adhesivo fresco.

Limpiar todas las juntas y caras de la instalación. No caminar sobre ellas o rejuntar durante 12 horas.

Rejunte

Rejuntar las piezas después de un mínimo de 24 horas de la instalación. No transitar sobre la instalación antes de rejuntar. Rejuntar utilizando el mortero para juntas Villacerámica . Para juntas resistentes a Químicos y/o ácidos utilizar la boquilla Epóxica SPECTRALOCK® .

Limpieza

Lavar las herramientas y el trabajo de cerámica con agua antes de que endurezca el adhesivo.

GARANTÍA

Se garantiza que el Adhesivo Villa cerámica es libre de defectos de fabricación y que no se dañará, deteriorará o desintegrará bajo uso normal durante un período de un (1) años de la fecha de compra sujeto a los términos y condiciones establecidas en las especificación 230.13 Garantía del producto.

ADHESIVO VILLACERÁMICA. FICHA TÉCNICA

Fabricado por : Laticrete Mexicana Sapi de CV
Belisario Dominguez 1779
Col. Obispado
Monterrey, N.L
Tel. (81) 83485122