

Especificaciones Técnicas

ÁUREA TECH



Tipo de revestimiento	ISO 10582	Piso vinílico heterogéneo acústico
Clasificación de uso	EN 685	23
	ISO 10874	31
Espesor total	EN 428 ISO 24346	4,5mm
Espesor capa de uso	EN 429 ISO 24340	0,3mm
Peso total	EN 430 ISO 23997	7,19Kg/m ²
Formato	EN 427 ISO 24341	1220 x 228mm
Embalaje	EN 427 ISO 24342	10 Losetas/Caja 2,20m ² - 19,98kg
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	< 0,25%
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	19dB
Calefacción radiante	-	máx 27°C
Protección de superficie	-	PUR
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
Test sillas con ruedas	EN 425 ISO 4918	Adecuado
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2Kv en concreto
Resistencia química	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Emissiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

TARKETT LATAM

México
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584



@tarkettlatam

www.tarkett.com.mx