



## Ficha Técnica Technical Information

### Piso y Muro Gres / Floor & Wall Tile














Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja



#### Formato / Size:

17.8 x 17.8 cm Rectificado / 7" x 7" Rectified



	Espesor / Thickness	9 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	P.E.I.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Diverso / Diverse	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 6 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.